

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 181 14 мм Clic

Техническая информация:

| | |
|--|--|
| Изготовлено в соответствии с: | Европейским стандартом паркета EN 13489 - 2017 |
| Размеры: | 14 x 181 x 2200 мм |
| Верхний слой: | примерно 3,5 мм |
| Конструкция: | 3-слойная конструкция; Верхний слой из твердой древесины, средний и нижний слой из древесины хвойных пород Верхний слой примерно 3,5 мм Средний слой 8,8 мм Нижний слой 1,7 мм |
| Количество досок / кв. м. в упаковке: | 8/ 3,19 |
| Упаковки / кв. м. на поддоне: | 40/ 127,60 |
| Количество досок со сращенным верхним слоем в каждой упаковке / минимальная длина (мм): | 1/ 600 |
| Вес в упаковке / на поддоне (кг): | 27/ 1080 |
| Совместимость с системами напольного отопления: | От хорошей до очень хорошей |
| Огнестойкость ¹⁾: | Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от вида древесины и обработки поверхности |
| Содержание формальдегида ²⁾: | E1 |
| Содержание пентахлорфенола (ПХФ) ²⁾: | не определяется |
| Плотность (кг/м³) ²⁾: | примерно 600 |
| Противоскользящие свойства: | Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾ |
| Стойкость к истиранию: | Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾ |
| Теплопроводность ²⁾: | 0,15 W/ мК |
| Теплостойкость ⁵⁾: | 0,093 м ² K/ W |



¹⁾ в соответствии с DIN EN 13501-1, ²⁾ в соответствии с DIN 14342, ³⁾ в соответствии с ENV 13696,

⁴⁾ в соответствии с DIN 68861, ⁵⁾ в соответствии с EN 12524



BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

