

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА GENT 14 мм Clic

Техническая информация:

| | | |
|--|--|------------------------|
| Изготовлено в соответствии с: | Европейским стандартом паркета EN 13489 - 2017 | |
| Размеры: | 14 x 138/ 181/ 209 x 2200 мм | |
| Верхний слой: | примерно 3,5 мм | |
| Конструкция: | 3-слойная конструкция; Верхний слой из твердой древесины, средний и нижний слой из древесины хвойных пород Верхний слой примерно 3,5 мм Средний слой 8,8 мм Нижний слой 1,7 мм | |
| Количество досок / кв. м. в упаковке: | 138 мм: 10/ 3,04 181 мм: 8/ 3,19 209 мм: 6/ 2,76 | |
| Упаковки / кв. м. на поддоне: | 138 мм: 42/ 127,68 181 мм: 40/ 127,60 209 мм: 50/ 138,00 | |
| Количество досок со сращенным верхним слоем в каждой упаковке / минимальная длина (мм): | 138 мм: 10/ 600 181 мм: 8/ 600 209 мм: 6/ 600 | |
| Вес в упаковке / на поддоне (кг): | 138 мм: 25,5/ 1071 181 мм: 27,0/ 1080 209 мм: 24,0/ 1200 | |
| Совместимость с системами напольного отопления: | От хорошей до очень хорошей | |
| Огнестойкость ¹⁾: | Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от вида древесины и обработки поверхности | |
| Содержание формальдегида ²⁾: | E1 | |
| Содержание пентахлорфенола (ПХФ) ²⁾: | не определяется | |
| Плотность (кг/м³) ²⁾: | примерно 600 | |
| Противоскользящие свойства: | Live Satin | USRV 25 ²⁾ |
| | Live Matt | USRV 29 ²⁾ |
| | Live Natural | USRV 40 ²⁾ |
| Стойкость к истиранию: | Live Satin | 70/ 1100 ³⁾ |
| | Live Satin | 100 ⁴⁾ |
| Теплопроводность ²⁾: | 0,15 W/ мК | |
| Теплостойкость ⁵⁾: | 0,093 м ² K/ W | |



BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ в соответствии с DIN EN 13501-1, ²⁾ в соответствии с DIN 14342, ³⁾ в соответствии с ENV 13696,

⁴⁾ в соответствии с DIN 68861, ⁵⁾ в соответствии с EN 12524