

# PRESTIGE 470 10 мм шип-паз

## Техническая информация:

<b>Изготовлено в соответствии с:</b>	Европейским стандартом паркета EN 13489 - 2017	
<b>Размеры:</b>	10 x 70 x 470 мм	
<b>Верхний слой:</b>	примерно 3,5 мм	
<b>Конструкция:</b>	2-слойная конструкция; Верхний слой из твердой древесины, нижний слой из древесины хвойных пород Верхний слой    примерно 3,5 мм Нижний слой         6,5 мм	
<b>Количество досок / кв. м. в упаковке:</b>	40 левосторонних и 40 правосторонних планок/ 2,63	
<b>Упаковки / кв. м. на поддоне:</b>	36/ 95,04	
<b>Количество разделенных досок в каждой упаковке / минимальная длина (мм):</b>	-	
<b>Вес в упаковке / на поддоне (кг):</b>	14/ 504	
<b>Совместимость с системами напольного отопления:</b>	Очень хорошая	
<b>Огнестойкость <sup>1)</sup>:</b>	Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от вида древесины и обработки поверхности	
<b>Содержание формальдегида <sup>2)</sup>:</b>	E1	
<b>Содержание пентахлорфенола (ПХФ) <sup>2)</sup>:</b>	не определяется	
<b>Плотность (кг/м<sup>3</sup>) <sup>2)</sup>:</b>	примерно 600	
<b>Противоскользящие свойства:</b>	Live Satin    USRV 25 <sup>2)</sup>	Live Matt        USRV 29 <sup>2)</sup>
	Live Natural    USRV 40 <sup>2)</sup>	
<b>Стойкость к истиранию:</b>	Live Satin    70/ 1100 <sup>3)</sup>	Live Satin    100 <sup>4)</sup>
<b>Теплопроводность <sup>2)</sup>:</b>	0,15 W/ мК	
<b>Теплостойкость <sup>5)</sup>:</b>	0,067 м <sup>2</sup> K/ W	



Верхний слой: твердая древесина

Нижний слой: хвойная древесина



**BOEN AS**  
EN 14342  
DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



<sup>1)</sup> в соответствии с DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> в соответствии с DIN 14342, <sup>3)</sup> в соответствии с ENV 13696,

<sup>4)</sup> в соответствии с DIN 68861, <sup>5)</sup> в соответствии с EN 12524